


样品名称	详见下			报告编号	Y201110435
试验标准	GB/T10125-1997 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》				
评级标准	GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》				
样品材料	/	溶 质	化学纯 NaCl	溶 剂	蒸馏水
试验温度	35℃	盐雾沉降量	1.2ml/h	盐溶液 PH 值	7.0
周 期	24 小时	试样角度	25°	试验项目	盐雾试验
试 验 结 果					
序号/名称	试样数量	复盖层	规格	情况说明	评定结果
1、螺栓	2 只	镀锌	M8×50	未见腐蚀	10 级
2、螺栓	1 只	镀锌	M8×40	未见腐蚀	10 级
3、螺栓	2 只	镀锌	M8×30	未见腐蚀	10 级
4、螺栓	2 只	镀锌	M12×20	未见腐蚀	10 级
5、螺栓	2 只	镀锌	M10×20	未见腐蚀	10 级
6、螺栓	2 只	镀锌	M8×20	未见腐蚀	10 级
7、螺母	2 只	镀锌	M10	未见腐蚀	10 级
8、垫圈	1 只	镀锌	Φ34×Φ11×3	腐蚀面积≤0.1%	9 级
9、垫圈	7 只	镀锌	Φ12×Φ7×2	未见腐蚀	10 级
10、弹垫	3 只	镀锌	Φ13×Φ8×2	未见腐蚀	10 级
11、弹垫	2 只	镀锌	Φ17×Φ10.5×3	未见腐蚀	10 级
12、弹垫	3 只	镀锌	Φ19×Φ12×3	未见腐蚀	10 级
13、弹垫	2 只	镀锌	Φ27×Φ16×5	未见腐蚀	10 级
14、弹垫	2 只	镀锌	Φ25×Φ16×4	未见腐蚀	10 级
15、弹垫	1 只	镀锌	Φ34×Φ20×6	未见腐蚀	10 级
备注	1、报告未盖“检测专用章”无效； 2、报告复制无效； 3、本报告无编制或主检、审核人、批准人签名无效； 4、报告涂改无效； 5、检测结果仅对来样负责。				
检测者:	校对:  批准:  尤永龙 批准 专用章 专用章				